

FLEXIGUM PASTA

elastyczne uszczelnienie bitumiczne

KARTA INFORMACYJNA

Wersja: 07/09

Opis produktu

Flexigum Pasta – uszczelnienie elastomerowo-bitumiczne, posiadające doskonałe właściwości hydroizolacyjne, elastyczność i sprężystość w szerokim zakresie temperatur (od -20 °C do 100 °C).

Stosowanie **Flexigum Pasta** jest proste i łatwe, nie wymaga podgrzewania. Materiał może być stosowany na powierzchniach pionowych. **Flexigum Pasta** nanoszony jest na zabezpieczoną powierzchnię na zimno za pomocą pędzla wałka, lub szpachelki. Materiał jest na bazie wody, jest nietoksyczny i niepalny.

Zastosowanie

Flexigum Pasta można wykorzystać jako materiał uzupełniający do materiału hydroizolacyjnego **Flexigum** (w narożach, na krawędziach elementów konstrukcyjnych, otworów, itp.).

Specyfikacja techniczna

Wygląd zewnętrzny:	brązowo- czarna, błyszcząca pasta
Masa właściwa:	1180 kg/m ³
Lepkość:	więcej niż 40,000 CPS
Zawartość frakcji stałych:	65%
Spływność przy 80°C:	nie śliski, nie płynny
Elastyczność przy -20°C:	materiał nie pęka
Odporność na wody gruntowe:	dobra odporność na wody gruntowe
Wodoszczelność powłoki o grubości 2 mm:	1 atm w ciągu 48 godzin – brak przecieku
Wydłużenie w powietrzu:	ponad 1200%
Powrót do stanu wyjściowego po rozciągnięciu 500 %	nie mniej niż 85%

Sposób stosowania:

Przed zastosowaniem powierzchnia powinna być oczyszczona. Brud, pył i zanieczyszczenia powinny zostać usunięte z powierzchni.

Flexigum Pasta nanosi się za pomocą pędzla wałka, lub szpachelki warstwami w ilości 2-3 warstwy przy wydajności 1.5 kilo/m² na warstwę. Czas stabilizacji jednej warstwy - 6-8 godziny.

Zużycie: ok. 1,5kg/m² na jedną warstwę (max – nie nanosić więcej)

Czas wysychania: 6-8 godzin (całkowite wyschnięcie 1 dzień)

Pakowanie: 18 kg

Uwagi:

- nie przechowywać w temperaturze poniżej 5 °C
- powierzchnie muszą być suche przed zastosowaniem **Flexigum Pasta**
- produkt jest gotowy do zastosowania, w przypadku niewielkiego zgęstnienia materiału, roztwór trzeba wymieszać ręcznie lub mechanicznie do uzyskania jednorodnej konsystencji
- narzędzia należy czyścić wodą bezpośrednio po pracy, następnie - doczyścić przy pomocy wilgotnej szmatki zanurzonej w terpentynie.
- nie należy stosować produktu na ściany zewnętrzne podczas opadów bezpośrednio po nich.

Dystrybutor:

„BITUM POLSKA” Sp. z o.o.

Ul. Akacjowa 4, 62-002 Suchy Las ,k. Poznań

Tel. +48 61 811 71 14, fax +48 61 811 71 11

E-mail: bitum@bitumpolska.pl ; www.bitumpolska.pl